



Pragochema spol. s r.o.,
Přátelství 550,
104 00 PRAHA 10 - Uhřetěves
tel.: 271 082 281

Dekorativní dvousložková organicky modifikovaná
zinksilikátová nátěrová hmota

PRAGOKOR Metal ANTİK

kapalná složka - čistá hmotnost: 0,5 kg



Výrobce je zapojen do systému EKO-KOM pod číslem EK-F05040055

Datum výroby:

12.10.2017

Šarže:



Určení:

Dekorativní vrchní zcela matný nátěr v černošedém (antracitovém) odstínu na ocel a litinu imitující vzhled kovářských výrobků. Pro vnitřní použití lze nanášet přímo na otryskaný či dokonale odmaštěný a zdrsňený ocelový či litinový podklad. Při použití do exteriéru se nanáší na základní antikorozi zinksilikátový nátěr typu Pragokor Metal E. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Po dokonalém vytvrzení je možno přeleštit, povrch získá kovový odlesk. Vydatnost na jednu vrstvu cca 5 m²/kg.

**Návod
k použití:**

Práškovou složku vsypte do obalu s kapalnou složkou a důkladně rozmíchejte, až je nátěrová hmota homogenní. Podle potřeby lze naředit ředidlem Metal nebo Metal Z (max. do 15 % obj.). Nanáší se štětcem (2 vrstvy) nebo vzduchovou pistolí s horní nádobkou (1 nástřik). Občas zamíchejte. Doba zpracovatelnosti je 12 hod (20°C). Druhou vrstvu štětcem lze nanášet min. po 24 hod. Nechcete-li spotřebovat celé množství najednou, dodržte hmotnostní poměr míchání obou složek. Uchovávat v chladu, suchu a dobře uzavřené.

NEBEZPEČÍ Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Bezpečnostní opatření:

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Chraňte před dětmi. Výrobek není určen k nátěrům přicházejících do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům hraček.

Doba použitelnosti: 1 rok od data výroby.

Obsah těkavých látek v nátěrové hmotě po smísení:

VOC 0,299 kg/kg, TOC 0,163 kg/kg

UN 1993

